

Termékjellemzők
FORMÁTUM

Szélesség	156	mm
Hosszúság	1380	mm
Lamellák száma csomagonként	8	
m ² a csomagolásban	1,722	m ²
Hornyok	-	
Vastagság	8,0	mm
Klikkrendszer	Uniclic	
Garancia a vízállóságra	10	év


Panel felépítése


1. Kiváló kopás- és karcálló réteg
2. Kristálytisza dekor
3. Nedvességálló HDF mag
4. Hátsó stabilizátor

GYARI GARANCIA

	METÓDUS	PARAMÉTEREK		
Használati osztály	EN 13329		Osztály	21-22-23/31-32
CE	EN 14041:2004 / AC:2006	Bejelentett szervezet	NB 0766 - EPH Dresden	DOP: A csomagoláson
UKCA	EN 14041:2004 / AC:2006	Eiismert szervezet	AB 0321 - Satra UK	DOP: A csomagoláson
Garancia	lakossági helyiségekben	Vízállóság	lásd. garanciális feltételek	Örökös
	Közületi helyiségekben	Vízállóság	lásd. garanciális feltételek	10 év
				5 év
				5 év

ALTALANOS ADATOK(EN 13329 SZERINT)

	METÓDUS	PARAMÉTEREK	NORMA ELVÁRÁSAI	
Elhasználódás elleni védelem	EN 13329		≥ 4000	ciklus
Kopásállósági osztály	EN 13329		AC4	
Útésállóság	EN 17368	Kis golyó	≥35 mm	
	EN 13329	Nagy golyó	≥750 mm	
Karcálló	EN 438-2, 25		Töltés	≥ 3N
Kerekesszék hatása	ISO 4918 (alátéttel)	Type W (EN 12529)	25000	ciklus
Aduzzanat vastagsága	ISO 24336	24 óra elteltével 20 °C-on történő merítéssel	≤ 18%	
A zár erőssége	ISO 24334	Fs0,2 hosszú oldal Fmax lhosszú oldal Fs0,2 rövid oldal Fmax rövid oldal	≥ 1 kN/m ≥ 2 kN/m	
Bútor lábazatainak hatása	EN 424		Nincs látható károsodás, ha 0-ás típusú próbát	
Felületi szilárdság	EN 13329	N/mm ²	≥ 1,25	
Statikus behúzóadás	EN ISO 24343-1		Ellenállás pontterhelés ≤ 0,05 mm elmozdulás	
Foltok elleni védelem	EN 438	Osztály 1, 2 Osztály 3	Osztály 5 Osztály 4	
Általános nézet	EN 13329	Magasságbeli különbségek Rések az összetételek között Megemelkedés a hosszú oldalon Megemelkedés a rövid oldalon	≤ 0,15 mm ≤ 0,20 mm homorús ≤ 0,50% domborús ≤ 1,00% homorús 0,15% domborús ≤ 0,20%	
Az anyag méretbeli elváltozása a relatív páratartalom változása után	EN 13329	δl δw	δl average ≤ 0,9 mm δw average ≤ 0,9 mm	
Fényállóság	EN ISO 4892-2:2006/A1:2009 procedure B - cycle 5	Szürke referencia	Osztály	≥ 4

LAMINATE

ÁLTALÁNOS ADATOK(EN 13329 SZERINT)

	METÓDUS	PARAMÉTEREK	NORMA ELVÁRÁSAI	QUICK-STEP ÉRTÉKEK
Vízállóságra	ISO 4760	Minőségi értékelés a térfogat helyreállításához	< 3	2
		Mennyiségi értékelés a térfogat helyreállításához	≤0,3mm	≤0,3mm
		Csatlakozások szivárgása	Nincs követelmény	Nincs szivárgás

EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

	METÓDUS	PARAMÉTEREK		
Lépészaj csökkentése	ISO 712/2	Quick-Step alátétén	ΔLw ≈ 18 dB	(Függ a használt alátétől)
Égő cigaretta	EN 438-2,30		Osztály	5
Talajfűtés		Quick-Step alátétén	Isd. speciális utasítások	Megfelelő

KÖRNYEZETVÉDELEM, BIZTONSÁG ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEM

	METÓDUS	PARAMÉTEREK		
Formaldehid emisszió	EN 717-1	ppm	<E1	
Antisztatikus	EN 1815		≤ 2,0 kV	
Reakció tűzre	EN 13501-1	Osztály	Cfl-s1	
Hőellenállóság	EN12667	m²K/W	0,055	m²K/W
Csúszás elleni védelem	EN 13893	μ	DS: μ ≥ 0,30	

TANÚSÍTVÁNYOK

EU Ecolabel	SE/035/001
AFFSET	A+
PEFC	PEFC/07-32-37
M1	
Nordic ökokörmkel	30290001
EPD	

