QUICK·STEP® VINYL RIGID

TECHNIKAI ADATLAP

Kiadva 06/2026

MÉRETEK

FORMÁTUM		BLOS [AVSPU(-)] Small Plank	ORO [AVSTU(-)] Small Tile
Szélesség	EN 17539:2021-08	189 mm	303 mm
Hosszúság	EN 17539:2021-08	1251 mm	610 mm
Lamellák száma csomagonként		9	10
m² a csomagolásban		2,128 m²	1,848 m²
Csomag súlya		14,6 kg	12,7 kg

Az egységnyi területre jutó össztömeg	EN ISO 23997:2012-02	6761 g/m²
Teljes vastagság	EN 17539:2021-08	5 mm (= 4+1 mm attached underlay)
Felületkezelés		Tökéletesített PU -Top felületkezelés Scratch & Stain Guard technológiával
Klikkrendszer		Uniclic® connection
Hornyok		Genuine

PANEL FELÉPÍTENI

1 Fedőlakk
2 PVC járólapréteg
3 PVC nyomtatási fólia
4 PVC puha réteg
5 PVC alap 2 üvegszállal
6 Pad: 1 mm-es térhálósított polietilén alátét

GYÁRI GARANCIA

	METÓDUS	PARAMÉTEREK		ÉRTÉKEK
Használati osztály	EN ISO 10874 / EN 16511:2023-05		Osztály	23 - 33
Terméknorma	EN 16511:2023-05			
UPEC (FR)		Document Technique d'Application n° 12/24-1829_V1 - http://evaluation.cstb.fr		$U_{2s}P_3E_2C_2$
CE	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006	Bejelentett szervezet	NB 0493 - Centexbel	DOP: lásd a csomagolás végén található címkét
UKCA	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006	Approved body	AB 8515 - Centexbel International Ltd.	
Garancia	Lakossági helyiségekben	Lásd. garanciális feltételek		Örökös
	Közületi helyiségekben	Lásd. garanciális feltételek		5 év-kérésre 15 évig

ÁLTALÁNOS ADATOK

	METÓDUS	PARAMÉTEREK	NORMA ELVÁRÁSAI	QUICK-STEP ÉRTÉKEK
Szögletesség és egyenesség	EN 17539:2021-08		q_{max}≤0,20 mm s_{max}≤0,30 mm/m	q_{max}≤0,20 mm s_{max}≤0,30 mm/m
Light fastness	EN ISO 105-B02:2014-08	Kék referencia	Osztály ≥ 6	Osztály > 7
Méretbeli eltérések	EN ISO 23999:2021-11	6 óra 80 celsius foknál	≤ |0,15|%	≤ |0,15|%
Az élekúszélek megemelkedése az ille	EN ISO 23999:2021-11		≤ |2| mm	Átlagos gyártási eredmény: ≤ |1| mm
Elhasználódás elleni védelem	ISO 24338:2022-03, Procedure B		≥ 5000 ciklus	Átlagos gyártási eredmény: ≥ 7000 ciklus
Ütésállóság	EN 13329:2006+A1:2008-08, Annex F		≥ 1600 mm	Átlagos gyártási eredmény: ≥ 1800 mm
Karcálló	EN 16094:2021-06, method A and B		ΔR' ≤ 1,5 (60°)	ΔR' < 1 MSR-B1
Gurulós székek	EN ISO 4918:2021-03	25000 ciklus		Nincs delamináció, nincs beavatkozás
Bútorok mozgatása	EN ISO 16581:2019-06	Nyom 0,1 mm / 32 kg		Semmilyen látható sérülés
Ellenállás pontterheléssel szemben	EN ISO 24343-1:2012-01		≤ 0,2 mm	Átlagos gyártási eredmény: ≤ 0,05 mm
Foltok elleni védelem	EN 438-2:2016+A1:2018-12	Acetone - Coffee - NaOH -H2O2 - Shoe Polish		Fokozat 5 (Változás nélkül)
Nedvesség miatti deformálódás nélkül	ISO 24336:2005-03		≤ 18%	Deformálódás nélkül a nedvesség h
A zár erőssége	ISO 24334:2019-07	Fmax lhosszú oldal	≥ 1,0 kN/m	≥ 1,0 kN/m
		Fmax rövid oldal	≥ 1,5 kN/m	≥ 1,5 kN/m
Vízállóságra	ISO 4760:2022-05, Annex D	Csatlakozások szivárgása		Nincs szivárgás
Hangszigetelés	DIN EN ISO 717-2:2021-05	Lépészaj csökkentése		ΔL_w = 19 dB | ΔL_{lin} = 8 dB
Talajfűtés		Alkalmas minden szabványos fűtési rendszerhez cement aljzatba. Korlátozottan alkalmazható fűtőfóliákkal és alternatívákkal. Maximális érintkezési hőmérséklet ≤ 27°C. Lásd a külön telepítési utasításokat.		

KÖRNYEZETVÉDELEM, BIZTONSÁG ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEM

	METÓDUS	PARAMÉTEREK	NORMA ELVÁRÁSAI	QUICK-STEP ÉRTÉKEK
EPD				
AFFSET				A+
Floorscore				SCS-FS-09272
Finnish Building Emission				M1: Nagyon alacsony kibocsátás,s
Formaldehid emisszió	EN 717-1:2004-10	Formaldehid hozzáadása nélkül a gyártás során	E1 (≤ 0,124 mg/m³)	< Kimutatható határérték
Indoor Air Comfort Gold				IACG-543-01-02-2025
TVOC 28 nap	ISO 16000 part 9-6	AgBB 28 nap elteltével <1000 µg/m³		< 20 µg/m³
Tűzvédelmi besorolás	EN 13501-1:2018			Bfl-s1
Hőellenállóság	EN 12667:2001-01			0,033 m² K/W
Csúszás elleni védelem	EN 13893:2002-11		µ ≥ 0,30	DS
	EN 16165:2021-10 Annex B			R10
	BS EN 16165:2021 Annex C (UKSRG)	Nedves		Alacsony csúszási potenciál (PTV96 ≥ 36)
		Száraz		Alacsony csúszási potenciál (PTV96 ≥ 36)
	UNE-EN 16165:2022 Annex C Anexo Nacional A (ES)	Nedves		$PTV_{57} \geq 22$
		Száraz		$PTV_{96} \geq 58$
Tartalom	Nehéz fémek+ólom/kadmium			Nem tartalmaz
KÁROS ANYAGOK	Karciogén,mutagén és reprotoxikus komponensek 1A és 1B(jelöltek listája)			Nem tartalmaz
REACH				Meegfelelő
Lágyító	Ftalátmentes lágyító kivéve Újrahasznosított tartalom			
Újrahasznosított tartalom	Minimum 25% előfogyasztói újrahasznosított PVC tartalom			SCS-RC-20324

LERAKÁSI ÚTMUTATÓ

RIGID KLIKK VINYL

KARBANTARTÁS

MINIMUM 25% RECYCLED CONTENT PRE-CONSUMER

EN 14041:2004 / AC:2006
Multilayer Modular Floorcoverings
EN 16511:2023