QUICK·STEP
FLOOR DESIGNERS

LAMINATE

TECHNIKAI ADATLAP
Impressive Ultra
IMUXXXX
Változat **02.2026**

TERMÉKJELLEMZőK

FORMÁTUM	IMPRESSIVE ULTRA		
Szélesség	190	mm	
Hosszúság	1380	mm	
Lamellák száma csomagonként	5		
m² a csomagolásban	1,311	m²	
Hornyok	préselt fózolás a szélek mentén		
Vastagság	12,0	mm	
Klikkrendszer	Uniclic		
Garancia a vízállóságra	15	év	
	72	óra	(pangó víz)

BUDOWA WARSTWOWA

1. Kiváló kopás- és karcálló réteg
2. Kristálytiszta dekor
3. Nedvességálló HDF mag
4. Hátsó stabilizátor

GYÁRI GARANCIA

	METÓDUS	PARAMÉTEREK			
Használati osztály	EN ISO 10874			Osztály	21-22-23/31-32-33
CE	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006	Bejelentett szervezet	NB 0493 - Centexbel	DOP: A csomagoláson	
UKCA	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006	Elismert szervezet	AB 8515 - Centexbel	DOP: A csomagoláson	
Garancia	lakossági helyiségekben	lásd. garanciális feltételek		Örökös	
			Vízállóság	15	év
	Közületi helyiségekben	lásd. garanciális feltételek		5	év
			Vízállóság	5	év

ÁLTALÁNOS ADATOK(EN 13329 SZERINT)

	METÓDUS	PARAMÉTEREK	NORMA ELVÁRÁSAI	
Elhasználódás elleni védelem	ISO 24338 - Prodecure A		≥ 6000	ciklus
Kopásállósági osztály	EN 13329		AC5	
Ütésállóság	EN 17368	Kis golyó	≥70 mm	
	EN 13329	Nagy golyó	≥750 mm	
Karcálló	EN 438-2, 25		Töltés	≥ 3N
Kerekesszék hatása	EN ISO 4918 (with underlay)	Type W (EN 12529)	20.000	ciklus
Aduzzanat vastagsága	ISO 24336	24 óra elteltével 20 °C-on történő merítéssel	≤ 15%	
A zár erőssége	ISO 24334	Fs0,2 hosszú oldal	≥ 1 kN/m	
		Fmax lhosszú oldal		
		Fs0,2 rövid oldal	≥ 2 kN/m	
		Fmax rövid oldal		
Bútor lábazatainak hatása	EN ISO 16581		Nincs látható károsodás, ha 0-ás típusú próbát teszteltek	
Felületi szilárdság	EN 13329	N/mm²	≥ 1,25	
Statikus behúzódás	EN ISO 24343-1		Ellenállás pontterheléssel szemben	≤ 0,05 mm
Foltok elleni védelem	EN 438-2	Osztály 1, 2	Osztály	5
		Osztály 3	Osztály	4
Általános nézet	EN 13329	Magasságbeli különbségek	≤ 0,15 mm	
		Rések az összetételek között	≤ 0,20 mm	
		Megmelkedés a hosszú oldalon	homorú ≤ 0,50%	
			domború ≤ 1,00%	
		Megemelkedés a rövid oldalon	homorú≤ 0,15%	
			domború ≤ 0,20%	
Az anyag méretbeli elváltozása a relatív páratartalom változása után	EN 13329	δl	δl average ≤ 0,9 mm	
		δw	δw average ≤ 0,9 mm	
Fényállóság	EN ISO 4892-2:2013 procedure B - cycle 2 or cycle 5	Szürke referencia	Osztály	≥ 4

QUICK·STEP
FLOOR DESIGNERS
LAMINATE

TECHNIKAI ADATLAP

Impressive Ultra
IMUXXXX
Változat **02.2026**

ÁLTALÁNOS ADATOK(EN 13329 SZERINT)

	METÓDUS	PARAMÉTEREK	NORMA ELVÁRÁSAI	QUICK-STEP ÉRTÉKEK
Vízállóságra	ISO 4760	Minőségi értékelés a térfogat helyreállításához	< 3	1
		Mennyiségi értékelés a térfogat helyreállításához	≤0,3mm	≤0,03mm
		Csatlakozások szivárgása	Nincs követelmény	Nincs szivárgás

EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

	METÓDUS	PARAMÉTEREK			
Lépészaj csökkentése	ISO 712/2	Quick-Step alátéten		ΔLw ≈ 16dB	(Függ a használt alátéttől)
Talajfűtés		Quick-Step alátéten	lsd.speciális utasítások	Megfelelő	
Formaldehyde emission	EN 717-1	ppm		< E0,5	
Antisztatikus	EN 1815			≤ 2,0 kV	
Tűzvédelmi besorolás	EN 13501-1	Osztály		Cfl-s1	(az összes Quick-Step alátéttel)
Hőellenállóság	EN 12667	m²K/W		0,0922	m²K/W
Csúszás elleni védelem	EN 13893	μ		DS: μ ≥ 0,30	

TANÚSÍTVÁNYOK

EU Ecolabel	SE/035/001
AFFSET	A+
PEFC	PEFC/07-32-37
M1	
Nordic ökocímkel	30290001
EPD	