

TERMÉKJELLEMZŐK

FORMÁTUM	IMPRESSIVE	
Szélesség	190	mm
Hosszúság	1380	mm
Lamellák száma csomagonként	7	
m ² a csomagolásban	1,835	m ²
Hornycok	préselt fózolás a szélek mentén	
Vastagság	8,0	mm
Klikkrendszer	Uniclic	
Garancia a vízállóságra	15	év
	72	óra (pangó víz)


BUDOWA WARSTWOWA


1. Kiváló kopás- és karcálló réteg
2. Kristálytisza dekor
3. Nedvességálló HDF mag
4. Hátsó stabilizátor

GYÁRI GARANCIA

	METÓDUS	PARAMÉTEREK	
Használati osztály	EN ISO 10874	Osztály	21-22-23/31-32
CE	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006	Bejelentett szervezet	NB 0493 - Centexbel
UKCA	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006	Eiismert szervezet	AB 8515 - Centexbel
Garancia	lakossági helyiségekben	lásd. garanciális feltételek	Örökös
	Közületi helyiségekben	lásd. garanciális feltételek	Vízállóság
			15 év
			5 év
			5 év

ÁLTALÁNOS ADATOK(EN 13329 SZERINT)

	METÓDUS	PARAMÉTEREK	NORMA ELVÁRÁSAI
Elhasználódás elleni védelem	ISO 24338 - Prodecure A		≥ 4000 ciklus
Kopásállósági osztály	EN 13329		AC4
Ütésállóság	EN 17368	Kis golyó	≥35 mm
	EN 13329	Nagy golyó	≥600 mm
Karcálló	EN 438-2, 25		Töltés ≥ 3N
Kerekesszék hatása	EN ISO 4918 (with underlay)	Type W (EN 12529)	15000 ciklus
Aduzzanat vastagsága	ISO 24336	24 óra elteltével 20 °C-on történő merítéssel	≤ 18%
A zár erőssége	ISO 24334	Fs0,2 hosszú oldal	≥ 1 kN/m
		Fmax l hosszú oldal	
		Fs0,2 rövid oldal	≥ 2 kN/m
		Fmax rövid oldal	
Bútor lábazatainak hatása	EN ISO 16581		Nincs látható károsodás, ha 0-ás típusú próbát teszteltek
Felületi szilárdság	EN 13329	N/mm ²	≥ 1,25
Statikus behúzódás	EN ISO 24343-1		Ellenállás pontterheléssel szemben ≤ 0,05 mm
Foltok elleni védelem	EN 438-2	Osztály 1, 2 Osztály 3	Osztály 5 Osztály 4
Általános nézet	EN 13329	Magasságbeli különbségek	≤ 0,15 mm
		Rések az összetételek között	≤ 0,20 mm
		Megmelkedés a hosszú oldalon	homorú ≤ 0,50%
			domború ≤ 1,00%
		Megmelkedés a rövid oldalon	homorús 0,15%
			domború ≤ 0,20%
Az anyag méretbeli elváltozása a relatív páratartalom változása után	EN 13329	δl	δl average ≤ 0,9 mm
		δw	δw average ≤ 0,9 mm
Fényállóság	EN ISO 4892-2:2013 procedure B - cycle 2 or cycle 5	Szürke referencia	Osztály ≥ 4

ÁLTALÁNOS ADATOK(EN 13329 SZERINT)

METÓDUS	PARAMÉTEREK	NORMA ELVÁRÁSAI	QUICK-STEP ÉRTÉKEK	
Vízállóságra	ISO 4760	Minőségi értékelés a térfogat helyreállításához Mennyiségi értékelés a térfogat helyreállításához Csatlakozások szivárgása	< 3 ≤0,3mm Nincs követelmény	1 ≤0,03mm Nincs szivárgás

EGYEB MŰSZAKI ADATOK

METÓDUS	PARAMÉTEREK	NORMA ELVÁRÁSAI	QUICK-STEP ÉRTÉKEK
Lépészaj csökkentése	ISO 712/2	Quick-Step alátétén	ΔLw ≤ 21dB (Függ a használt alátétől)
Talajfűtés		Quick-Step alátétén	Isd.speciális utasítások Megfelelő
Formaldehide emission	EN 717-1	ppm	< E0,5
Antisztatikus	EN 1815		≤ 2,0 kV
Tűzvédelmi besorolás	EN 13501-1	Osztály	Cfl-s1 (az összes Quick-Step alátéttel)
Hőellenállóság	EN 12667	m²K/W	0,055 m²K/W
Csúszás elleni védelem	EN 13893	μ	DS: μ ≥ 0,30

TANUSÍTVANYOK

EU Ecolabel	SE/035/001
AFFSET	A+
PEFC	PEFC/07-32-37
MI	
Nordic öko címké	30290001
EPD	



EN 14043:2004 / AC:2006
Laminates - Belegvloeren
EN 13329:2023

EN 14061:2004 / AC:2006
Laminates - Belegvloeren
EN 13329:2023

EN 14061:2004 / AC:2006
Laminates - Belegvloeren
EN 13329:2023

EN 14061:2004 / AC:2006
Laminates - Belegvloeren
EN 13329:2023

EN 14061:2004 / AC:2006
Laminates - Belegvloeren
EN 13329:2023

EN 14061:2004 / AC:2006
Laminates - Belegvloeren
EN 13329:2023

EN 14061:2004 / AC:2006
Laminates - Belegvloeren
EN 13329:2023

EN 14061:2004 / AC:2006
Laminates - Belegvloeren
EN 13329:2023